

## CÓMO USAR LA PEGA ACRÍLICA AA # 30

### MÉTODO DE UNIÓN “CAPILAR” (recomendado)

1. Las dos superficies a unirse deben estar limpias, secas y calzar perfectamente sin tener que ser forzadas.
2. Las partes son colocadas casi juntas y la pega es aplicada en el filo de la unión con jeringa, gotero o aplicador.



Botella y jeringa



Botella con dispensador (jeringa)

3. Por acción capilar, el cemento fluirá una distancia considerable entre las dos superficies.
4. Deje pasar unos pocos segundos para que la pega suavice las superficies. Presione las partes firmemente juntándolas.



5. El pegado inicial se forma muy rápido. El 80% de la dureza del máximo pegado se conseguirá en 24 horas. La dureza continuará incrementándose en algunos días.

#### Notas:

- Si hay estrellamiento o blanqueamiento en los fillos, por favor lijar y pulir antes de volver a pegar.
- Una vez abierto el envase, mantener el mismo permanente y completamente cerrado para evitar que las propiedades del producto se pierdan.